

	Norma	Jednostka	Wartość
Właściwości ogólne			
Gęstość	ISO 1183	g/cm ³	1,2
Absorpcja wody (nasylenie)	ISO 62	%	0,4
Higroskopijność	ISO 62	%	0,15
Maksymalna temperatura użytkowa	UL746B	°C	120
Minimalna temperatura użytkowa	UL746B	°C	-60
Właściwości mechaniczne			
Naprężenie przy granicy plastyczności	ISO 527	MPa	75
Wydłużanie przy granicy plastyczności	ISO 527	%	3
Wytrzymałość na zerwanie	ISO 527	MPa	-
Wydłużanie przy zerwaniu	ISO 527	%	75
Udarność	ISO 179	kJ/m ²	b. z.
Udarność z karbem	ISO 179	kJ/m ²	9
Twardość kulkowa	ISO 2039	MPa	100
Twardość Shore'a D	ISO 368	-	85
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178	MPa	-
Moduł sprężystości podłużnej	ISO 527	MPa	2370
Właściwości termiczne			
Temperatura mięknięcia badana igłą Vicata VST/B/50	ISO 306	°C	-
Temperatura mięknięcia badana igłą Vicata VST/A/50	ISO 306	°C	-
Temperatura gwarantująca zachowanie kształtu HDT/B	ISO 75	°C	140
Temperatura gwarantująca zachowanie kształtu HDT/A	ISO 75	°C	135
Współczynnik rozszerzalności liniowej	ISO 11359	K ⁻¹ *10 ⁻⁴	0,7
Przewodność cieplna	ISO 22007-4	W/(m*K)	0,21
Temperatura zeszklenia	ISO 3146	°C	150
Zakres topnienia kryształu	ISO 3146	°C	150
Właściwości elektryczne			
Specyficzna rezystancja skrośna	IEC 60093	Ω*cm	≥10 ¹³
Opór powierzchniowy	IEC 60093	Ω	≥10 ¹³
Przenikalność dielektryczna względna przy 1MHz	IEC 60250	-	3
Współczynnik strat dielektrycznych przy 1MHz	IEC 60250	-	0,006
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 60243-1	kV/mm	27
Odporność na prądy pełzające	IEC 60112	V	-
Właściwości inne			
Możliwość klejenia	-	-	+
Obojętność fizjologiczna zgodnie z	EEC FDA	- -	+ +
Zachowanie przy spalaniu	UL 94	-	HB
Indeks tlenowy	ASTM D2863	%	26
Odporność na UV	-	-	-

Wyjaśnienie symboli:

b.z.	= bez zerwania
+	= tak
o	= warunkowo
-	= nie

Dane są wartościami orientacyjnymi i mogą ulegać zmianie w zależności od metody obróbki i próbek pobranych do badania. Z reguły chodzi tu o średnie wartości pomiarów wykonanych na płytach wytłaczanych o grubości 4 mm. Możliwe są wyjątki, jeśli płyty w tej grubości nie są dostępne. Danych nie można stosować bezwzględnie w odniesieniu do detali gotowych. Osoba dokonująca obróbki lub użytkownik powinien sprawdzić, czy materiały nadają się do konkretnego zastosowania. Parametry techniczne stanowią jedynie pomoc w planowaniu. Nie są one jednak gwarancją konkretnych właściwości danego materiału.